

## SAVER 707

### ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к использованию полимерная гидроизоляция, предназначена для создания эластичного водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри зданий и защиты оснований в помещениях с периодическим увлажнением, таких как ванные комнаты, душевые, туалеты и кухни. Подходит под последующую облицовку керамической плиткой, клинкером, керамогранитом, натуральным или искусственным камнем. Наносится на бетон, цементные штукатурки, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и другие чувствительные к влаге основания.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	синий
Расход при слое 1 мм.	1,4 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Нанесение второго слоя	через 2-3 часа*
Время высыхания до следующего этапа работ	24 часа*
Прочность сцепления с бетоном	не менее 1,5 Мпа
Водонепроницаемость, марка	не менее W8
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от +10 °С до +70 °С

\* при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) %

#### СОСТАВ

Полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гидроизоляция поставляется в пластиковых ведрах. Храните ее в защищенных от чрезмерного нагрева и прямого солнечного света местах в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С – не менее 12 месяцев с даты изготовления. Возможна транспортировка при отрицательных температурах.

## 14 КГ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и любых отслаивающихся частиц. Сильновпитывающее, мелящие, гипсовые основания обработайте гидроизоляцией Dauer SAVER 707, разбавленной водой в соотношении 1 к 4 либо грунтом глубокого проникновения Dauer IMMER® 65 Про.

Температура воздуха и самого основания на протяжении всего процесса нанесения и высыхания материала должна находиться в диапазоне от +5 до +30 °С, а относительная влажность воздуха не превышать 60±10 %). Все трещины, швы, выбоины и неровности предварительно заделайте соответствующими составами, чтобы получить ровную, монолитную поверхность. Гидроизоляция не предназначена для выравнивания оснований.

Перед нанесением гидроизоляции исключите капиллярное проникновение влаги в основание, цементные стяжки должны содержать не более 2 % остаточной влаги, гипсовые стяжки – не более 0,5 %, штукатурки – не более 1 %, а обогреваемые основания – не более 0,3 %.

### ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием тщательно перемешайте гидроизоляцию в заводской упаковке до однородного состояния. Наносите материал, не разбавляя водой с помощью валика, кисти, шпателя, без пропусков, в 2 слоя. Каждый последующий слой направляйте перпендикулярно предыдущему для лучшего перекрытия. Общая толщина покрытия должна составлять 1,0–1,5 мм. Второй слой наносите после высыхания первого – технологическая пауза при стандартных условиях (температура 20±2 °С и влажность 60±10 %) составляет около 2-3 часов. Укладку плитки начинайте после полного высыхания второго слоя, которое наступает не ранее чем через 12-24 часа. Сразу по окончании работ промойте инструменты и ёмкости водой, засохший материал удалите механическим способом.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

DAUER SAVER 707 предназначена для внутренних работ в условиях периодического увлажнения. Не допускается использование материала для гидроизоляции бассейнов, колодцев, резервуаров для питьевой воды, фонтанов и других объектов, подвергающихся длительному гидростатическому давлению. Также состав не применяется в качестве открытого финишного покрытия – до укладки плитки гидроизоляционный слой необходимо защищать от механических повреждений (ударов, царапин, воздействия острых предметов). Производитель не несёт ответственности за случаи нарушения технологии выполнения работ, несоблюдения температурно-влажностного режима или использования продукции в условиях, не предусмотренных настоящей технической картой. При возникновении вопросов, обращайтесь к нашим техническим специалистам +7 985 220 12 12. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте [dauer.ru](http://dauer.ru). При наличии стикера на упаковке информация на нем является приоритетной.

#### ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

- Не добавляйте в гидроизоляцию сторонние компоненты.
- Не ускоряйте процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов.
- Размораживайте гидроизоляцию при комнатной температуре.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Берегите от детей. Во время проведения работ защитите кожу и глаза используя перчатки и очки. Если раствор попал в глаза тщательно промойте их большим количеством воды, при необходимости, обратитесь к врачу.