



# SLIDER®

## FASAD 31 Slim

### ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ Р 33083-2014, КЛАСС КП III




Для внутренних и  
наружных работ



Для ручного и  
машинного нанесения



Паропроницаемый  
слой



Повышенная  
морозостойкость

- Высокая пластичность и удобство в работе
- Трещино- и ударостойкая
- Не требует базового шпательования

**3-30 мм**

толщина  
слоя

**13-14 кг/м<sup>2</sup>**

расход  
смеси

**7,5 МПа**

прочность  
при сжатии

# SLIDER® FASAD 31 Slim

## Штукатурка цементная мелкофракционная гладкая

Смесь сухая дисперсная штукатурная тяжелая для наружных и внутренних работ КП III, F50, ручного и механизированного нанесения, ГОСТ Р 33083-2014

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ручного и механизированного выравнивания (слоем 3-30 мм) поверхности фасадов, стен внутри всех видов помещений, в т.ч. влажных и неотопляемых: подвалы, лоджии, паркинги, лестничные пролеты, марши, склады, душевые и ванные комнаты. Допускается использовать для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 50 мм. Может применяться в качестве накрывочного (лицевого) слоя при устройстве комбинированных многослойных штукатурных систем.

### ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Недеформирующиеся, сухие основания: бетон, пено- и газобетон, цементно-песчаные, цементно-известковые, кирпичная кладка, блоки керамические пустотелые и шлакоблоки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция заполнителя	0,315 мм
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Количество воды для затворения на 1 кг	0,20 - 0,22 л
Количество воды для затворения на 25 кг	5,00 - 5,50 л
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	3 - 30 мм
Толщина слоя при локальном выравнивании	до 50 мм
Водоудерживающая способность, не менее	95%
Жизнеспособность раствора в таре	
Стандартная версия	180 минут
Зимняя версия	60 минут
Расход при толщине слоя 10 мм	13 - 14 кг/м <sup>2</sup>
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	0,4 МПа
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м·ч·Па
Температура окружающей среды и основания при нанесении	
Стандартная версия	от +5°C до +30 °C
Зимняя версия	от -10°C до +30 °C
Температурные условия при эксплуатации	от -50°C до +70 °C
Морозостойкость	50 циклов
Марка морозостойкости контактной зоны	Fкз 25
Нормативный документ	ГОСТ 33083-2014

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, обладать несущей способностью. Прочность основания должна быть не менее заявленной прочности отделочного покрытия. Возраст бетонных оснований – не менее 6 месяцев, цементно-песчаных – не менее 28 суток. Перед нанесением материала удалить с поверхности основания остатки кладочного раствора, осыпающиеся элементы, старые покрытия, мастики, продукты коррозии металла, опалубочную смазку и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с основанием. Все сколы, выбоины и трещины предварительно заделать цементным раствором. Сильно впитывающие или неоднородные основания необходимо обработать грунтом универсальным серии **IMMER® MADE**. При необходимости, нанести грунт в несколько слоёв согласно инструкции. На гладкие бетонные основания необходимо нанести штукатурный обрызг. После подготовки основания необходимо дожидаться полного высыхания грунта/обрызга и проверить качество грунтования. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Температура основания должна быть не ниже +5 °C. Не допускается крепление маяков и металлических закладных элементов на материалы, содержащие гипс.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

**ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ** Сухую смесь необходимо засыпать в бункер штукатурной станции. Установить расход воды в зависимости от требуемой консистенции штукатурного раствора. Подобранный расход воды следует использовать в дальнейшем при работе с материалом. Для различных моделей штукатурных станций характерно различное водопотребление, поэтому подбор расхода воды выполняется для каждой модели индивидуально.

**ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ** Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,20-0,22 л воды (на 1 мешок 25 кг – 5,00-5,50 л воды) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы, дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать. Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инструменты и воду. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой, растворосмеситель). Не допускается добавление избытка воды и посторонних

Варианты фасовок

25 / 40 кг

**Daüer®**

**SLIDER®**  
ШТУКАТУРКИ

**FINNER®**  
ШПАТЛЕВКИ

**QUADER®**  
МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

**CONECTOR®**  
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

**PLATTER®**  
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

**IMMER®**  
ГРУНТЫ

добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать в пределах срока жизнеспособности. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

**МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ** При помощи растворного пистолета готовый раствор нанести на стены, расстояние от сопла до стены должно быть не более 30 см. Раствор нанести полосами длиной по 70 см. Каждая последующая полоса наносится с перекрытием к предыдущей на 5–10 см, затем разравнивать h-образным правилом до получения ровной поверхности. После 10–18 часов с момента нанесения раствора с помощью трапециевидного правила со стальным наконечником подрезать поверхность в соответствии с требуемым качеством.

**РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ** Готовый раствор нанести на поверхность кельмой или шпателем, затем выровнять правилом. Толщина каждого слоя при сплошном выравнивании — не более 30 мм. В момент начала схватывания раствора нанесённый слой подрезать h-образным правилом, снимая излишки и заполняя углубления. При необходимости, после затвердевания штукатурного слоя, через 10–18 часов, с помощью трапециевидного правила со стальной кромкой подрезать поверхность в соответствии с требуемым качеством. После завершения этапа подрезки, выровненную поверхность смочить водой и перетереть с помощью штукатурного полутерка или затирочной машины. После полного набора прочности, оштукатуренная поверхность готова под нанесение финишных шпатлевок на цементной основе серии **FINNER® EXTER** или отделку декоративными покрытиями.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Нанесение в качестве накрывочного (лицевого) слоя допускается не ранее, чем через сутки после выполнения слоев обрызга и грунта при устройстве комбинированных многослойных штукатурных систем. Минимальный штукатурный слой под последующую облицовку плиткой должен быть не менее 10 мм.

В процессе работы и при твердении температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Следует обеспечивать поддержание среднесуточной температуры в заданном диапазоне в течение 2 суток до начала отделочных работ и не менее 12 суток после их окончания при внутренней отделке, и в течение 2 суток до начала отделочных работ и не менее 7 суток после их окончания при проведении фасадных работ. Принудительный нагрев и сушка твердеющей поверхности не допускаются. В процессе твердения необходимо исключить преждевременное высыхание поверхности, не допускать попадания прямых солнечных лучей, осадков и воздействия сквозняков. После затвердевания штукатурного слоя необходимо удалить маяки, а неровности заполнить готовым раствором **SLIDER® FASAD 31 Slim**. Не допускается совместное применение с материалами, содержащими гипс. Стальные детали конструкции, русты, стыки разнородных оснований, углы и проемы, рекомендуется армировать штукатурной сеткой. Все технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности не менее 60%. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП (в т.ч. СП 71.13330). При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ

Для затворения смеси рекомендуется использовать подогретую воду. Положительную температуру раствора следует поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. Перед проведением работ следует удалить иней, снег и наледь, и предварительно прогреть основание при помощи газовой горелки или тепловой пушки до +5 °С. Работы допускаются производить при температуре воздуха не ниже -10 °С. Рекомендуется исключить попадания на свежеложенный слой материала осадков и воздействия сквозняков. При их наличии, обеспечить закрытый контур строительного помещения, либо произвести монтаж защитных тентов в зоне проведения работ. При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ следует учитывать замедленный рост прочностных характеристик материала при пониженных температурах. При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ при нормальных температурах возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!

## СОСТАВ

Материал изготовлен из высококачественного вяжущего на основе портландцемента, извести, фракционированного заполнителя и наполнителя на минеральной основе, волокон и комплекса модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

## ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ

**SLIDER FASAD 31 Fibro / SLIDER FASAD 31 Fibro зимняя серия**  
**SLIDER FASAD 31 Slim зимняя серия**  
**SLIDER FASAD 311 / SLIDER FASAD 311 зимняя серия**

